



**厚洵®**  
HOUHUAN

**广州厚洵化学助剂有限公司**  
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

## HH®2061W 水性分散剂

### 化学组成

HH®2061W 分散剂是大分子量非离子嵌段共聚物, 不含有 VOC 及 APEO。

### 产品特征

HH®2061W 分散剂用于水性色浆、涂料和印刷油墨的润湿分散剂, 可用于无树脂体系、有树脂体系色浆研磨。适用于有机和无机颜料, 用量少研磨时间短, 高光泽, 适用范围广, 稳定性佳。也可以用于纳米色浆以及其它无机粉体的研磨, 可显著降低研磨料粘度。增加润湿、稳定性。

#### 产品特性:

- 1、改善润湿性能, 降低研磨料的研磨时间及粘度。
- 2、可增加涂料的光泽、颜色强度、透明度。
- 3、显著提高无机颜料的添加量, 增加稳定性。

### 技术参数

外观	淡黄色液体
密度 g/cm <sup>3</sup>	约 0.955
活性成分 %	50%
酸值 mgKOH/g	14.5
溶剂	去离子水

### 应用领域

推荐将该助剂用于汽车漆（腻子 and 底漆）、水性工业涂料、柔印和凹印油墨、水性喷墨墨水、木器和家具涂料、农药分散、水性通用色浆等领域。

### 推荐用量（配方量%）

	有树脂研磨	无树脂研磨
炭黑	2~5%	10~12%
有机颜料	2~3%	7~10%
无机颜料	1~2%	5~6%



**厚洹**<sup>®</sup>  
HOHUAN

**广州厚洹化学助剂有限公司**  
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

\*、以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

## 使用方法

为了获得最佳性能，先将分散剂等液体组份预混合均匀，再加入颜料分散、研磨。

## 包装&存储

**包装规格：**1\*25Kg、1\*125kg、1\*200Kg 或吨桶包装。

**储存温度：**建议在 10-35℃ 储存，注意避免阳光直射。

**保质期：**自生产之日起在适宜储存条件下，完好包装产品保质期为 24 个月。零度会降低流动性能，粘度升高，零度以下会导致流动性变差甚至固态，温度升至 10 度以上即可恢复原状。

## 安全操作

- 1、避免直接接触皮肤。
- 2、如不小心接触皮肤，请立刻用肥皂水冲洗皮肤，并用清水冲清。