



## HH®2075W 水性分散剂

### 化学组成

HH®2075W 分散剂是含高颜料亲和基团的共聚物水溶液。

### 特性&应用

HH®2075w 水性分散剂用于水性工业涂料、汽车漆（底漆）柔印油墨和凹印油墨、墨水和家具涂料等体系润湿分散，用于有无树脂体系色浆研磨，强烈降低色浆粘度，高光泽，热存放稳定，增加颜料的着色力，研磨时间短，是一款性价比超高的水性分散剂。

#### HH®2075W 分散剂的应用：

- 1、含树脂或者无树脂的色浆研磨。
- 2、工业涂料、皮革色浆涂料。
- 3、水性印刷油墨（柔板、凹版）。
- 4、水性颜料高含量有树脂体系色浆，非常好的降粘效果。

### 技术参数

外观	无色透明液体
气味	轻微气味
含量	50%
VOC	不含
PH 值	6~7
粘度	500~1000 mPas (25℃)

### 用量（颜料量%）

建议配方中研磨树脂量为 20%~30%，分散剂 2~5%（配方量）；

无树脂体系研磨，添加量（配方量）：

无机颜料色浆 2%~5%；透明氧化铁颜料 8%~15%；有机颜料色浆 6%~12%；炭黑 10%~15%。

具体最佳用量请做阶梯测试。



厚洹®  
HOUHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司  
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

## 使用方法

研磨添加，与配方的其它成份一起分散、研磨。

## 包装&存储

1\*25kg\1\*125kg\1\*200kg 桶装；在常温下可储存 24 个月。非危险类运输。